VERNIS TITAN POUR SOLS EN BOIS. BRILLANT.

Intérieur - Brillant

Code Produit: 043

Description

Vernis polyuréthane monocomposant. Application aisée. Formule renforcée. Longue durée. Très dur et résistant à l'usure, alcool et détergents. Lessivable. Résiste les taches d'huile, vin et jus de fruits. Faible odeur.

Domaines d'Application

Intérieurs: Spécial pour l\\\'embellissement et la conservation des sols et escaliers en bois.

Données Techniques

Type de Produit	Huile uréthane
Finition	Brillante
Couleur (UNE 48073)	Incolore
Densité UNE EN ISO 2811)	0,90 - 0,92 kg/l
Rendement	12 - 16 m2/l
Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	3 - 4 heures
Recouvrable à 23ºC 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 heures
Domaines d'Application	Brosse
Nettoyage des Outils	White Spirit ou Dissolvant sans Odeur
Température d'Application, HR<80%	+10ºC - +30ºC
Point d'éclair, Seta Flash coupelle fermée (UNE EN ISO 3679)	41 ºC
Volume Solides (UNE 48090)	46 - 47%
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42IIA(i)(600/500)Máx. COV□s 420g/l.
Présentation	4 l, 1 l, 750 ml et 500 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur ou selon le type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement, etc.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit avant et pendant utilisation.
Le contenu d'humidité du bois ne doit pas excéder 12% dans bois durs et 15% dans bois mous.
Les bois très absorbants peuvent requérir trois couches.
Après avoir verni, ne pas marcher sur le sol pendant 24 heures.
Bois résineux ou tropicaux : Veuillez consulter votre fournisseur.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Nettoyer au diluant les possibles taches d\'huile, peinture ou cire, et poncer légèrement le bois. Éliminer la poussière et appliquer une couche mince en suivant la veinure du bois. Cette première couche devra toujours être de Vernis Sols brillant. Après 24 heures. polir doucement, éliminer la poussière et appliquer la deuxième couche à finition brillante ou satinée, selon l'aspect final choisi. Si on colore le bois avec des brous de noix à l\'eau, laisser sécher 10 heures minimum avant d\'appliquer la première couche fine de vernis.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Assurer la meilleure adhésion en procédant à un ponçage, mécanique si possible, après laver à l\'eau chaude et détergent en poudre et rincer à l\'eau propre. Une fois sec (24 - 48 heures) nettoyer les joints et les fissures avec du diluant pour éliminer les restes de cires ou les produits pour polir et procéder comme dans le bois neuf.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Si le vernis était en mauvais état (craquelé ou mal adhéré) ou il est bicomposant, l\'éliminer complètement en rabotant soigneusement et après procéder comme pour le bois neuf.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette sur l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Fecha de actualización: 2011-01
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com